

機能をクリエートする

# COMOCLEAN<sup>W</sup>

コモクリーン W

「清潔」な人が大好きです。

汚れ

=はじきます

汚れ

=つきにくく

汚れ

=落ちやすい

汚れに強い  
魔法の布は  
ないかしら!!!



そんなあなたの夢をかなえます

# 複合技術の結集が

# COMOCLEAN<sup>W</sup> を生みました

## 撥水・撥油・防汚・SR加工


例えばソースにおける汚れ除去性テスト結果です。

汚れ滴下直後

ふき取り後

洗濯後


普通加工品



コモクリーンW



### 洗濯(HL)耐久性



繰返しの洗濯後も高い性能を維持します。

1. データはポリエステル100%標準品です。素材、組織、糸使い等により性能が異なります。
2. テスト方法  
 撥水度 JIS-L1092 スプレー法  
 撥油性 AATCC法 118-1983  
 汚れ除去テスト 社内法
3. 見本反及び初反でのスペックを確認してください。
4. 洗濯後にアイロン掛けを行うとより効果的です。

### 汚れ除去性テスト (結果は洗濯後のデータです。)

	初期	HL10	HL20
ケチャップ	4	4	4
コーヒー	4-5	4-5	4-5
ソース	4-5	4-5	4-5
しょう油	4-5	4-5	4-5
魚血	4-5	4-5	4-5
ゴマ油	4	3-4	3
マヨネーズ	4	3-4	3
ヘヤートニック	4-5	4-5	4-5
ムース	4-5	4-5	4-5

汚染用グレースケールにて5段階に評価

お問い合わせは



**岐セン株式会社**

営業部 / 〒501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧758番地

TEL 058 (326) 8125 FAX 058 (326) 8524